

Tanım :

Soğuk tutkal uygulamaları için beyaz, ısı yapısız BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

* İki tarafı koronalı


* MD yönünde düşük uzama özelliği

* Hot melt, cold seal, su bazlı tutkal ve akrilik bazlı tutkal için uygun koronalı yüzeyler.

* Deal beyazlık ve parlaklık

* Beyaz mürekkep kullanımını azaltan, ekonomik film

Üretilen Kalınlıklar (µm) : 20



Özellikler	Birim	Teknik Veriler	Test Metodu
Kalınlık	Metre	20	ASTM D 2673
Verim	m2/kg	52,1	ASTM D 2673
Toplam ışık geçirgenliği (Tt)	%	40	ASTM D 1003
Parlaklık	% F	>= 40	ASTM D 2457
Boyutsal kararlılık	% MD	-3	ASTM D 1204
	% TD	-1	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2 MD	13	ASTM D 882
	kg/mm2 TD	25	
Uzama	% MD	135	ASTM D 882
	% TD	50	
Yüzey gerilimi	dyne/cm F	38	ASTM D 2578
	dyne/cm B	38	

F: Ön Yüz - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Geliştirme ve Müteri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 27.02.2024

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

İstanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkez, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / İstanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25