

**Tanım :**

Verim derecesi yüksek, her iki tarafı ısıya yapışkan, gıda ambalajları için yüksek parlaklıkta pearlize BOPP film


**Özellikleri ve Kullanım Alanları :**

- \* Tek tarafı (parlak yüzey) koronalı
- \* Mükemmel parlaklık ve opasite

- \* Düşük yoğunluk, yüksek verim
- \* Özel soğuk tutkallar koronasız yüzeye uygulanabilir

- \* İki tarafı ısıya yapışkan

**Üretilen Kalınlıklar (µm) :** 28,35,40



Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu	
<b>Kalınlık</b>	µm		28	35	40	ASTM D 2673
<b>Verim</b>	m <sup>2</sup> /kg		47,6	38,1	33,3	ASTM D 2673
<b>Parlaklık</b>	%	F	75	75	75	ASTM D 2457
<b>Boyutsal kararlılık</b>	%	MD	-4	-4	-4	ASTM D 1204
	%	TD	-2	-2	-2	
<b>Gerilme direnci (Kopmada)</b>	kg/mm <sup>2</sup>	MD	10	10	10	ASTM D 882
	kg/mm <sup>2</sup>	TD	15	15	15	
<b>Uzama</b>	%	MD	120	120	120	ASTM D 882
	%	TD	45	45	45	
<b>Sürtünme katsayısı</b>		FF	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	ASTM D 1894
		BB	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	
<b>Yüzey gerilimi</b>	dyne/cm	F	≥ 36	≥ 36	≥ 36	ASTM D 2578
<b>Isıl yapışma sıcaklığı *</b>	°C	FB	120	120	120	POLINAS
	°C	BB	110	110	110	
<b>Opasite</b>	%	F	77	81	84	ASTM D 1003

TT: Total Light Transmission - F: Front - B: Back - \*220 N, 1 sec, 200 g/25mm

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. Sterilize ayrıntılı doküman sağlanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler u anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans değerleri ve diğer kalınlıklar için Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'ne temasa geçiniz.



**Tarih** : 25.03.2020

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : [info.marketing@polinas.com.tr](mailto:info.marketing@polinas.com.tr)

İstanbul Ofis : Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka2 sit. B Blok d:27 Tepeüstü # Ümraniye 34771 - Tel: (216) 443 00 22 Fax: (216) 443 21 00