



Tanım :

So uk tutkal uygulamaları için ısıl yapı masız metalize BOPP film

Özellikleri ve Kullanım Alanları :

- * Bir tarafı metalize, di er tarafı koronali
- * Mükemmel boyutsal kararlılık
- * So uk tutkal uygulamaları için metalize olmayan koronali yüzey
- * Metalize taraf gıda ile temas etmemelidir.
- * Mükemmel metal adezyonu
- * Gaz, nem ve ı k bariyer özelli i
- * Yüksek hızlı paketleme makineleri için ideal
- * Bariyer özellik gerektiren genel paketleme uygulamaları için ideal (kek, çikolata ve gofret ambalajları gibi)

Üretilen Kalınlıklar (µm) :

15,20,30
Metalize BOPP filmlerin yüzey gerilim de erleri iklim artlarından a ırı oranda etkilenmektedir. Baskı için uygun primer lak kullanımı, laminasyon için inline korona uygulaması tavsiye edilmektedir.

Özellikler	Birim	Teknik Veriler			Test Metodu	
Kalınlık	µm		15	20	30	ASTM D 2673
Verim	m2/kg		73,3	55	36,6	ASTM D 2673
Optik yo unluk	%		2,3	2,3	2,3	POLINAS
Boyutsal kararlılık	%	MD	-4	-4	-4	ASTM D 1204
	%	TD	-1,5	-1,5	-1,5	
Gerilme direnci (Kopmada)	kg/mm2	MD	14	14	14	ASTM D 882
	kg/mm2	TD	30	30	30	
Uzama	%	MD	160	175	175	ASTM D 882
	%	TD	50	50	50	
Yuzey gerilimi	dyne/cm	B	>= 36	>= 36	>= 36	ASTM D 2578
OTR (23C, 0%RH)	cm3/m2/24h		=< 150	=< 150	=< 150	ASTM D 3985
WVTR (38C, 90%RH)	gr/m2/24h		=< 1	=< 1	=< 1	ASTM F 1249
Sürtünme katsayısı		BB	=< 0,7	=< 0,7	=< 0,7	ASTM D 1894

F: Ön Yüz (Metalize Yüzü) - B: Arka Yüz

Bu film, en son EC ve FDA gıda ile temas normlarına uygundur. stenirse ayrıntılı doküman sa lanabilir.

Bu teknik spekte belirtilen tüm bilgiler su anki bilgi ve tecrübeler doğrultusunda geçerlidir. Ürünlerimizin kullanımı esnasındaki ortam ve şartlar kontrolümüz dışında olduğu için verilen bilgi ve öneriler garanti kapsamında değildir. Lütfen ürünle ilgili güncel bilgiler, tolerans degerleri ve diger kalınlıklar için Geli tirme ve Mü teri Çözümleri Departmanı ile temasa geçiniz.



Tarih : 28.02.2025

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi, Manisa 45030 - Telefon : (236) 226 22 00 (pbx) Faks : (236) 233 25 25 e-posta : info@polinas.com.tr

istanbul Ofis : Kısıklı Mah., Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi, F Blok Kat:1, 34692 Üsküdar / stanbul 34692 - Tel: (0850) 209 19 00 Fax: (236) 233 25 25